

CPエコトップU

系 統

アクリルウレタン樹脂塗料

適用規格

特 長

- 1) 高反射性顔料により太陽光を効率よく反射し、さらにCPエコベースとの組み合わせで遮熱効果を高める働きをする。
- 2) 光沢、肉持感が良好。
- 3) 耐候性に優れる。
- 4) ハケ・ローラー・スプレーで塗装できます。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	主剤 13.4 kg : 硬化剤 2.6 kg
2 混 合 比	主剤/硬化剤=13.4/2.6
3 色	白及び遮熱色
4 艶	有り
5 仕 上 が り 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.23
7 溶 剤 比 重	0.87(シンナー)
8 加 熱 残 分	62.4%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	主 剤 : キシレン・トルエン 酢酸ブチル エチルベンゼン 硬化剤 : トルエン
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	第 2 種有機溶剤
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第 4 類 第一石油類

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗 装 方 法	ハケ	ローラー	エアレス スプレー
希 積 率	10~20%	10~20%	15~20%
標 準 塗 付 量 (kg/m ² /回)	0.15~ 0.20	0.15~ 0.20	0.18~ 0.23
希 積 剤	専用シンナー		

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。
標準塗付量はCPエコの塗装作業に必要な使用量の数値です。被塗物の形状により塗付量が違う場合もあります。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	
	23℃	
乾 燥 時 間	指 触	2 時間
	半 硬 化	24 時間
標 準 塗 装 間 隔	最 短	24 時間
	最 長	7 日

主な適用素材

金属類 (鋼板)・スレートなど

主な適用下塗塗料

CPエコベース・CPエコローラーベース

使用上の注意事項

- 1) 開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用すること。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けること。
- 3) 塗装後2時間以内(20℃)降雨が予測される場合は塗装を避けること。
- 4) 高温(40℃以上)および低温(0℃以下)での保存は避け、屋内に貯蔵すること。
- 5) その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてSDS(安全データシート)を参照してください。