

中央ペイント株式会社
〒532-0036
大阪市淀川区三津屋中 2-1-25
TEL 06-6309-4151
FAX 06-6309-4857

一般塗装仕様

(石膏ボード目地処理)

工 程	品 名	うすめ液 うすめ比	塗装方法 塗布量	塗装時間 回 数	規 格
素地調整	ゴミ、付着物、粉状物などを除去し清掃する。				
テープ付	CPグラスFテープ				
パテ付	ガッツV	—	パテヘラ 0.05～00.7 kg /m	5～8 時間以上 1～2 回	JIS-K-5669 一般形厚付用
パテ付	WDパテライト 及び ブレンドパテソフト	水 0～3%	パテヘラ 0.4～0.5 kg/m ²	5 時間以上 1～2 回	JIS-K-5669 一般形薄付用
研 磨	サンドペーパー #150～#180	—	—	—	—
(備 考)					